

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

**VERBALE DI GARA.**-----

L'anno duemilasedici, nel giorno 28 del mese di settembre, in Gardone Val Trompia, presso il Laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi, Ente di Diritto Pubblico, con sede in via Mameli n. 23, si è riunita - in seduta pubblica - la Commissione di giudicazione per la valutazione delle offerte tecniche, nominata con D.D. n. n. 282061/658 datato 20.09.2016, composta da:-----

- Gianni Cesari – Col. della Guardia di Finanza – Presidente;-----
- Giuseppe Molorolo – Ten. Col. della Guardia di Finanza – Membro;-----
- Luigi Giuliano - Cap. della Guardia di Finanza – Membro e segretario,---  
assistiti dal Cap. Daniela Carpenito nella qualità di Ufficiale Rogante.-----

Si premette che:-----

- l'Amministrazione della Guardia di Finanza, dovendo provvedere all'approvvigionamento di:-----
  - giubbetti antiproiettile di tipo flessibile con pannelli protettivi supplementari – Lotto 1 – fino alla concorrenza di € 720.000,00 (IVA inclusa);-----
  - giubbetti antiproiettile di tipo sottocamicia - Lotto 2 - fino alla concorrenza di € 200.000,00 (IVA inclusa),-----  
per un valore complessivo di € 920.000,00 (IVA inclusa),-----
- a seguito della determina a contrarre n. 177452 del 6.6.2016, ha indetto una gara a procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione del D. Lgs.

n. 50 del 18.4.2016, pubblicando il relativo bando sulla G.U.U.E. n. 2016/S 112-199617 dell'11.6.2016, sulla G.U.R.I. – V serie Speciale “Contratti Pubblici” n. 73 del 27.6.2016 e per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale.-----

I codici identificativi gara (CIG) - per i due lotti in cui è suddivisa la presente procedura concorsuale - sono i seguenti:-----

- Lotto 1: 670970608E;-----
- Lotto 2: 6709721CEB;-----

Al riguardo, si richiama quanto riportato nei precedenti verbali n. 914 di Rep. in data 13.9.2016, n. 915 di Rep. in data 14.9.2016, n. 916 di Rep. in data 21.9.2016 e n. 918 di Rep. in data 27.9.2016.-----

Ciò premesso, il Presidente dichiara aperto il seggio alle ore 9,00 del 28.9.2016.-----

Alla seduta è presente:-----

- il Sig. Fabrizio Caprini in qualità di rappresentante della Alfredo Grassi S.p.A.-----
- dalle ore 15.30, il Sig. Ferdinando Rodino Dal Pozzo D'Annone, in qualità di rappresentante della NFM Production S.p.Z.o.o.;-----

le cui copie dei documenti di riconoscimento sono già agli atti della Stazione appaltante.-----

Si dà atto, preliminarmente, che i campioni relativi al lotto n. 1 presentati dalla MES S.p.A., ditta risultata esclusa dalla presente procedura di gara, sono stati debitamente riposti nei rispettivi imballaggi e successivamente sigillati e siglati dai membri della Commissione e dall'Ufficiale rogante, e sono lasciati in custodia al Banco Nazionale per consentirne il ritiro da parte della citata concorrente.-----

Per il lotto n. 1, alle ore 9.10, si procede all'effettuazione delle prove balistiche a temperatura ambiente sul giubbetto n. 2 presentato dalla Grassi S.p.A.. Al fine di effettuare le prove balistiche nei confronti del citato campione, sui relativi pannelli è stata apposta la DIMA di cui all'allegato 1 del Disciplinare tecnico (in posizione non inferiore a 40 mm dai bordi e non inferiore a 70 mm tra le due serie).-----

Ciò posto, si dà atto del superamento della prova, rimandando all'apposito report provvisoriamente fornito dal Laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi.-----

Alle ore 9:15, si procede - per il lotto 1 - a dare avvio alle operazioni di misurazione delle superfici, dello spessore e del peso del campione (giubbetto n. 1) e dei relativi pannelli supplementari.-----

Alle ore 10:00, si procede al condizionamento in acqua del campione (giubbetto n. 5) presentato dalla Grassi S.p.A..-----

La suddetta operazione riprende alle ore 11.30 con l'estrazione del pannello anteriore (durata del condizionamento 1 ora e 30 minuti), mentre il pannello posteriore viene estratto alle ore 11:47 (durata del condizionamento 1 ora e 47 minuti).-----

Alle ore 10.05, si procede - per il lotto 1 - all'estrazione dalla camera di condizionamento a freddo ed all'effettuazione delle relative prove balistiche sul componente anteriore del campione (giubbetto n. 3) presentato dalla Grassi S.p.A. (durata del condizionamento 18 ore e 15 minuti) .-----

Alle ore 10.20, si procede all'estrazione dalla camera di condizionamento a freddo ed all'effettuazione delle relative prove balistiche sul componente

posteriore del campione (giubbetto n. 3) presentato dalla citata Grassi S.p.A.  
(durata del condizionamento 18 ore e 30 minuti).-----

Alle ore 10.45, si procede – per il lotto 1 – all'estrazione dalla camera di  
condizionamento a caldo ed all'effettuazione delle relative prove balistiche  
sul componente anteriore del campione (giubbetto n. 4) della Grassi S.p.A.  
(durata del condizionamento 18 ore e 55 minuti).-----

Alle ore 11.00, si procede all'estrazione dalla camera di condizionamento a  
caldo ed all'effettuazione delle relative prove balistiche sul componente  
posteriore del campione (giubbetto n. 4) presentato dalla Grassi  
S.p.A.(durata del condizionamento 19 ore e 10 minuti).-----

Si specifica che, al fine di effettuare le prove balistiche a caldo nei confronti  
dei citati campioni, sugli stessi è stata apposta la DIMA di cui all'allegato 1,  
del citato disciplinare tecnico (posizione non inferiore a 40 mm dai bordi e  
non inferiore a 70 mm tra le due serie).-----

Con riferimento alla prova di condizionamento in acqua, si dà atto che,  
relativamente al pannello posteriore del campione (giubbetto n. 5) alle ore  
12.00 si è registrata la fuoriuscita laterale di un colpo calibro 9 parabellum,  
come risulta da report in all. 1.-----

Al riguardo, si specifica che la prova è stata eseguita utilizzando il pacchetto  
balistico inserito nella fodera interna ma privo della fodera esterna. -----

In merito, al fine di verificare l'effettiva fuoriuscita del colpo, si è rilevato che:

- la prova non è stata eseguita conformemente alle modalità di cui al  
parag. 4.1.1.4. del Disciplinare tecnico che prevede l'esecuzione  
dell'operazione, reinserendo il pacchetto balistico - preventivamente  
condizionato - nella fodera esterna;-----

- nell'incisione della fodera interna, è stata erroneamente intaccata anche la composizione del pacchetto balistico.-----

Conseguentemente, la Commissione ha ritenuto di sottoporre il giubbotto n. 10 ( di riserva) presentato dalla Grassi S.p.A. ad una nuova prova di condizionamento secondo le modalità di cui al citato per. 4.1.1.4. del Disciplinare tecnico.-----

Le operazioni vengono sospese alle ore 13.40 e riprendono alle ore 14.30, sempre per il lotto 1, si procede con l'effettuazione delle prove antilama sul giubbotto n. 13 presentato dalla Grassi S.p.A.-----

Alle ore 14.40 si procede con il condizionamento in acqua del citato giubbotto n. 10.-----

Alle ore 15.00, si procede all'effettuazione delle prove balistiche contact shoot sul giubbotto n. 7 della Grassi S.p.A..-----

A seguire, sempre per il lotto 1, si procede all'effettuazione delle prove balistiche con pannelli protettivi supplementari sul giubbotto n. 6 presentato dalla Grassi S.p.A.; per tali prove, sul giubbotto è stata apposta la DIMA di cui all'allegato 2 al disciplinare tecnico -----

Alle ore 15:40 si procede con l'estrazione dal condizionamento in acqua del pannello anteriore (durata del condizionamento 1 ora) del citato giubbotto 10 (di riserva), mentre il pannello posteriore viene estratto alle ore 15.50 (durata del condizionamento 1 ora e 10 minuti). -----

Ciò posto, si dà atto del superamento della prove effettuate sui campioni presentati dalla Grassi S.p.A., rimandando agli appositi report provvisoriamente forniti dal Laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi (per le prove balistiche a temperatura ambiente in all. 2;

per le prove di misurazione in all. 3; per le prove balistiche previo condizionamento a freddo in all. 4; per le prove balistiche previo condizionamento a caldo in all. 5; per le prove antilama in all. 6; per le prove balistiche contact shoot in all. 7; per le prove balistiche con pannelli protettivi supplementari in all. 8 ed ulteriore prova di condizionamento in acqua in all. 9).-----

I campioni presentati dalla Grassi S.p.A., attesa la conclusione delle prove sui medesimi, vengono debitamente riposti nei rispettivi imballaggi e successivamente sigillati e siglati dai membri della Commissione e dall'Ufficiale rogante, e sono lasciati in custodia al Banco Nazionale.-----

A latere, si dà atto che i Report provvisoriamente forniti dal Laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi circa l'esito delle prove via via effettuati costituiscono allegati al presente verbale e formano parte integrante dello stesso: pertanto, i dati tecnici ivi riportati sono imm modificabili e riportano fattispecie confermate ed attestate in sede del presente verbale dai membri della presente Commissione. I predetti Report saranno forniti in via ufficiale dal Laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi prima della conclusione dei lavori della Commissione e nuovamente allegati al verbale di chiusura delle operazioni.-----

A seguire, la Commissione ha individuato i campioni - precedentemente numerati – presentati dalla NFM Production S.p.Z.o.o. da sottoporre alle previste prove di seguito elencate:-----

In particolare, i giubbetti nn.:-----

- esame merceologico e pesatura: 1 -----
- prove balistiche a temperatura ambiente: 2-----
- prove balistiche previo condizionamento a freddo: 3-----

- prove balistiche previo condizionamento a caldo: 4-----
- prove balistiche previo condizionamento in acqua: 5-----
- prove balistiche con pannelli protettivi supplementari: 6-----
- prova balistica contact shoot: 7-----
- prova antilama: 13, -----

mentre i giubbetti nn. 14 e 15 fungeranno da riserva per le prove antilama e i giubbetti da n. 8 a n. 12 fungeranno da riserva per le prove balistiche (di cui n. 8 previo condizionamento a freddo e n. 9 previo condizionamento a caldo).-----

Alle ore 15.50, si procede con il condizionamento a freddo e a caldo – rispettivamente – dei giubbetti nn. 3 e 4 e quelli di riserva nn. 8 e 9 presentati dalla NFM Production S.p.Z.o.o.-----

Le offerte tecniche dei concorrenti ed i relativi campioni vengono consegnate dalla Commissione al laboratorio Certificato del Banco Nazionale di Prova delle Armi, che ne assume la custodia.-----Il presente verbale, chiuso alle ore 16:30, che consta di n. 7 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una sola facciata, dopo la lettura e conferma, viene sottoscritto dai componenti la Commissione e dall’Ufficiale Rogante.-----

La Commissione

\_\_\_\_\_  
Col. Gianni Cesari – Presidente

\_\_\_\_\_  
Ten. Col. Giuseppe Molorolo – Membro

\_\_\_\_\_  
Cap. Luigi Giuliano – Membro e Segretario

\_\_\_\_\_  
Cap. Daniela Carpenito - Ufficiale Rogante

Firmato l'originale